

产品技术资料

JCX-308
双组份丙烯酸

产品简介

JCX-308是双组份特种丙烯酸酯类结构胶，无需特殊的表面处理，可粘接多种低表面能基材。具有高强度、低气味、低收缩等特点。

典型应用

JCX-308是专门为车辆装配过程和其他工业领域中的中低表面能基材的结构粘接而设计，也可以应用于其他工业领域。

固化前特性

特性	A 组分	B 组分
颜色	蓝色	半透明
比重(25°C)	1.0 - 1.1	1.0 - 1.1
粘度(mPa·s@25°C)	3000~5000	9000~11000

混合特性

颜色	淡蓝色
体积比	A:B=1: 1
操作时间（分钟）	5 - 10

固化后特性

剪切强度 (Mpa)	PC/PC	>6 (PC 断裂)
	PP/PP	>5 (PP 断裂)
	PET/PET	>6 (PET 断裂)
硬度 (邵氏 D)	68	
工作温度 (°C)	-40~120	

声明：该说明书真实可靠。其中数据仅可作为参考。对于任何人使用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。如果客户使用了本说明书未提及的使用方法，造成的后果应由客户自己负责。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。客户应该对产品是否适用于使用要求负责。公司明确声明对任何必然的或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任

产品技术资料

JCX-308
双组份丙烯酸

使用说明

- 使用前必须恢复到室温，在恢复到室温以前勿打开包装。未用完的胶，密封后再放入冰箱贮存。
- 施胶过程配带防护手套和护目镜，避免接触皮肤和眼睛。
- 周围环境影响固化速度，施胶过程温度保持在 21℃~26℃。
- 因产品固化速度快，一次性大量施胶会产生过高热量，应避免。

包装规格

混合管包装：50ml/支、200ml/支、400ml/支

注意事项

- 远离儿童存放。
- 远离火源，热及易燃物。
- 建议在通风良好的场所内使用。
- 若不慎沾到皮肤上，须马上用肥皂水清洗。
- 若不慎沾到眼睛上，须先用大量的水清洗并到医院检查。

详细内容请参阅本品的 MSDS。

储存

在 8-28℃阴凉干燥处保存。

贮存期：6 个月。

说明

本文的数据是在实验室条件下获得的，由于使用条件的差异，使用者需参照这些数据和使用条件进行分析和试验。本公司不担保销售本公司产品和特定工况下使用本公司产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用过程遇到任何问题，可以和本公司技术服务部联系，我们将为您提供一切帮助。

声明：该说明书真实可靠。其中数据仅可作为参考。对于任何人使用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。如果客户使用了本说明书未提及的使用方法，造成的后果应由客户自己负责。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。客户应该对产品是否适用于使用要求负责。公司明确声明对任何必然的或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任